



Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"  
Юридический адрес и адрес производства  
Российская Федерация, город Рязань,  
390011, город Рязань, Район Ключный Прогулок, дом 8  
e-mail: RPNK@trk.psknet.ru, тел.: +7 (4912) 83-32-80, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 31100440 QM15  
Срок действия сертификата: до 29.06.2021

Испытательная лаборатория  
Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"  
390011, Россия, Рязанская область, Ключный Прогулок, Рязань, дом 8  
e-mail: RPNK@trk.psknet.ru  
тел.: +7 (4912) 83-32-80, +7 (4912) 83-32-83, факс: +7 (4912) 93-30-84  
Аттестат аккредитации № RA.RU.2110640  
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен

**ПАСПОРТ № 21704**  
**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90**

Сертификат соответствия РОСС RU.МТ23.Н00461  
Срок действия: до 08.02.2022



Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:  
ГОСТ 22245-80 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"  
Код ОКПД 2 19.20.42.121  
Номер партии: 21704  
Дата изготовления: 18.09.2018  
Размер партии (масса): 300 тонн  
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): емкость №Е-3  
Уровень наполнения: 6500 мм  
Дата отбора пробы: 18.09.2018  
Дата проведения испытаний: 18.09.2018  
Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 18.09.2018 № В300

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-80	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25°C при 0°C	ГОСТ 11501	81 - 80 не менее 20	70 21
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 47	49
3	Растяжимость, см при 25°C при 0°C	ГОСТ 11505	не менее 55 не менее 3,0	более 100 3,5
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507	не выше -15	-21
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	не ниже 230	306
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180, ГОСТ 11508 с дополнением по п. 3.3 ГОСТ 22245	не более 5	5
7	Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245	От -1,0 до +1,0	-0,89

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 соответствует требованиям:  
- ГОСТ 22245-80 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"

**Дополнительная информация:**

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011);
- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.



Оператор технологической установки 195 А.В. Филимонов  
Доверенность № 883 от 26.12.2017 г.)  
Дата выдачи паспорта: 18.09.2018 08:10

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

